



PRODUCT SPECIFICATION
Index Board 250 g/m², coloured

Rev.: 14
Date: 2020-02-25
Ref.: KK

Characteristic	Unit	Mean	Tolerance	Testing Method
Substance	g/m ²	250	± 10	ISO 536
Caliper	µm	285	± 10	ISO 534
Smoothness Bekk	sec	30	± 10	ISO 5627
Breaking length md	m	> 5000		ISO 1924-1
Breaking length cd	m	> 2500		ISO 1924-1

subject to change without notice

Papierfabrik August Koehler SE

Hauptstraße 2 · D-77704 Oberkirch · Telefon +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com
Wer Kehl: Koehler Kehl GmbH · Bremenwörtstraße 4 · D-77694 Kehl · Telefon +49 7851 66-7000 · Fax +49 7851 66-7789

Sitz: D-77704 Oberkirch · Amtsgericht Freiburg i. Br. · HRB 709115

Vorstand: Kai Furler (Vorsitzender), Dr. Stefan Karrer, Frank Lendowski · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Furler