IQ BOARD white



Tanúsítványok

További tanúsítványok
FSC™, PEFC, ISO 9706, ISO 14001, ISO 9001, Toy Safety, ECF, Free of Heavy Metals, ISO 45001, REACH, ISO 20494, REACH California

Műszaki leírás

Paraméter név	Egység	ISO kód	250	300	350	400
Alapsúly	g/m²	ISO 536	250 ± 8,0	300 ± 9,0	350 ± 10,0	400 ± 12,0
Vastagság	µm	ISO 534	355 ± 10	426 ± 12	497 ± 10	568 ± 17
Volumen	cm³/g	ISO 534	1,4	1,4	1,4	1,4
Érdesség Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250 ± 50	230 ± 50	230 ± 50	230 ± 50
Abszolút nedvesség tartalom	%	ISO 287	7,0 ± 0,7	7,0 ± 0,7	7,0 ± 0,7	7,0 ± 0,7
Hajlítás LW 5°/50mm	mN	DIN 53121	65,0 ± 9,8	110,0 ± 16,0	148,0 ± 22,0	214,0 ± 32,0
Hajlítás LW 5°/50mm	mN	DIN 53121	31,0 ± 4,6	49,0 ± 7,0	67,0 ± 10,0	95,0 ± 14,0
Élénkség UV	%	ISO 2470	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0

A gyártási folyamatok az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO 45001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. A laboratóriumok közötti standard mérési bizonytalanság nincs figyelembe véve.

Ez a jellemző kibocsátás után egy évig érvényes, vagy visszavonásig helyes.

AZ ÉRTÉKEK JELENTÉSE: 2 SIGMA